


## CARACTERISTIQUES DES GRANULES DE BOIS



- 100 % bois : environ 70 % résineux et environ 30 % feuillus
- Liant : aucun
- Longueur : 3.15 à 40 mm
- Diamètre : 6 mm  $\pm$ 1 mm
- Taux de cendres :  $\leq$  0.7 %
- Humidité :  $\leq$  10 %
- Densité :  $\geq$  650 kg/m<sup>3</sup>
- PCI sur sec  $\geq$  5 kWh par kg
- Taux de fines :  $\leq$  1 % : Vrac
- Taux de fines :  $\leq$  0.5 % : Sac
- Certification : **DIN plus**
  
- Conditionnement : Vrac - Big Bag : 1T
- Sacs plastifiés de 15 kg
- Palettes perdues 120 x 100
- 70 sacs sur 1 palette (soit 1 T 050 par palette)
- 24 à 26 palettes par camion (25T200 / 27T300)
- 14 lits sur une palette (lit de 5 sacs)
- Hauteur d'une palette : 160 cm
- Hauteur du plot d'une palette : 8 cm
- Palette fournie avec 1 coiffe et un double filmage
- Gencod n° 3 760128010011 sur chaque sac

### Granulés de bois



7A268